

IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40

MALLA DE POLIÉSTER NO TEJIDA DE GRAMAJE MEDIO CON FIBRAS POLIORIENTADAS QUE LE CONFIEREN UNA BUENA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y AL RASGADO EN TODAS DIRECCIONES DESDE DONDE SE APLIQUE LA FUERZA.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 es una membrana de refuerzo de color blanco, fabricada a base de fibras poliéster poliorientadas no tejidas, con refuerzos multidireccionales que le confieren una gran flexibilidad y resistencia a los esfuerzos mecánicos.

USOS

- Como membrana de refuerzo en sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, sobre todo tipo de superficies tales como: losas, techos de concreto, metal o madera; dalas, cisternas, etc., con cualquier pendiente.

VENTAJAS

- IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** esta fabricada a base de fibras sintéticas de muy larga duración y alta compatibilidad con los impermeabilizantes de aplicación en frío.
- Por su porosidad permite una rápida evaporación de los vehículos de los impermeabilizantes en frío, lográndose un secado correcto.
- Por su gran flexibilidad y resistencia mecánica ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los movimientos de las construcciones o envejecimiento de los revestimientos.
- IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** es ideal para detallar superficies con irregularidades que dificultan la colocación de otros refuerzos más rígidos.
- Mayor facilidad para instalar, no produce las molestias "picaduras" en las manos del aplicador.
- Es inerte a la acción de solventes y ácidos ligeros; mohos y bacterias.

FORMA DE EMPLEO

- Aplicar la primera capa de impermeabilizante en frío, procurando que ésta quede gruesa.
- Simultáneamente asiente **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** sobre dicha capa impermeable aún fresca en toda el área a impermeabilizar, comenzando desde la parte más baja de la pendiente. Presione y entalle perfectamente la membrana de refuerzo para evitar arrugas.
- Planche **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** con cepillo de lechuguilla o raiz, brocha o rodillo.
- Los traslapes entre lienzos se colocarán en sentido opuesto a la dirección de la pendiente y en ningún caso deberán medir menos de 10 cm, los óptimos resultados se obtienen dejando 10 cm sobre los laterales y 25 cm al término de cada rollo.
- A efecto de prevenir el secado del impermeabilizante antes de la colocación de **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** vaya aplicando la capa impermeable por tramos a medida que desenrolle la membrana de refuerzo.
- Una vez aplicado **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** en toda el área deje secar por lo menos 24 hrs.
- Aplique la segunda capa de impermeabilizante y deje secar cuando menos 24 hrs.
- En su caso, repita todo el procedimiento o aplique la capa de acabado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un rollo de 110 m² de **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** cubre aproximadamente 98 m².

PRESENTACIÓN

IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 se surte en rollos de 110 m².

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Membrana no tejida con refuerzo
Color	-----	Blanco
Espesor	ASTM D- 1777	0.6 - 0.8 mm
Composición química	-----	100% poliéster
Peso por m ²	-----	38 - 42 grs.
Resistencia al moho y las bacterias	-----	Muy buena
Capacidad de absorción	-----	500 % (mín.)
Resistencia a la tensión (seco):		
• Longitudinal	ASTM D- 638	15 Kg/cm ² (mín)
• Transversal		9 Kg/cm ² (mín)
Elongación:		
• Longitudinal	ASTM D-1682	70% (mín)
• Transversal		60% (mín)
Ancho del rollo	-----	1.10 mts.
Longitud del rollo	-----	100 mts.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40** conserva sus propiedades por tiempo ilimitado.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.