

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CISTERNAS Y TANQUES. SU FORMULACIÓN ESPECIAL PERMITE QUE SE AUTOSELLAN LAS GRIETAS QUE SE FORMEN CON CON EL TIEMPO.

DESCRIPCIÓN

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE es un revestimiento impermeable en polvo, elaborado a base de cemento, metales oxidables y aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia e impermeabilidad.

USOS

- Para la impermeabilización de cisternas, sótanos, albercas, túneles, losas monolíticas, celdas de cimentación, sitios de concreto, etc.
- Como revestimiento impermeable para: muros de mampostería, concreto, block, tabique, así como aplanados en baños, muros exteriores y lechadas de enladrillados.
- Como tratamiento preventivo y correctivo contra manchas provocadas por el salitre.

VENTAJAS

- **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** forma una unión total con la superficie sobre la cual se aplica, convirtiéndose en parte integral de la misma.
- El agente activo en **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** provoca la oxidación de las partículas metálicas del producto, las que al expandirse obturan herméticamente las porosidades de la superficie, obteniéndose así una capa impermeable de firmeza y duración extraordinarias. Si después de la colocación de **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** surgen pequeños agrietamientos motivados por asentamientos o movimientos sísmicos, continuará la expansión, autosellando las fisuras.
- Permite la "respiración" del vapor de agua de los sustratos.
- Confina las partículas salitrosas provenientes de las aguas freáticas, evitando así la aparición de eflorescencias.
- Tiene igual eficacia tanto si se aplica en las paredes interiores como en las exteriores de un recinto, lo cual permite, impermeabilizar depósitos de agua desde el exterior. Protege efectivamente las superficies cubiertas, resistiendo al impacto, erosión y abrasión.
- **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** no es tóxico, inflamable ni desprende gases.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos, y debe estar húmeda antes de aplicar **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE**.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante un cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada. Si existiera suciedad en la superficie deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 10% o con nuestro **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS**, lavando con agua y detergente perfectamente la superficie y nuevamente humedecer con agua limpia el área a tratar.
- Cualquier reparación o resane de la superficie, deberá realizarse con nuestro **MORSET MURO LPU**.

- **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** con agua limpia en relación de 3 kg de material por un litro de agua (7 litros de agua por saco de **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE**), hasta obtener un producto homogéneo.
- La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual ésta deberá reagitarse cada 15 minutos después de haber sido preparada. Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que se puede reseca y perder algunas de sus propiedades.
- Aplique por medio de brocha, cepillo de ixtle o rodillo de pintura dos capas uniformes de **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE**. Si la superficie es lisa deberá usar nuestro **UNECRETO N PLUS** combinado con el agua en la siguiente relación: 2 litros del producto con 6 de agua limpia por saco de **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE**. La segunda capa debe aplicarse una vez que la primera haya endurecido completamente, se recomienda humedecer la superficie nuevamente antes de aplicarla.
- Las herramientas empleadas deben limpiarse con agua, mientras **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** esté fresco.

RECOMENDACIONES

- **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** produce un acabado amarillento, por lo que se recomienda recurrirse con **SELLOKOTE LITO** o **SELLOKOTE SELLO FINO Y GRUESO**.
- Si cuando esté aplicando **SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE** la superficie se pone seca, dando la apariencia que "tironea", vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.
- Al terminar es conveniente curar con rocío fino de agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario durante los siguientes tres días, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con lana metálica.
- No aplicarse bajo lluvia. No se recomienda en áreas sujetas a tránsito.

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CISTERNAS Y TANQUES. SU FORMULACIÓN ESPECIAL PERMITE QUE SE AUTOSELLEN LAS GRIETAS QUE SE FORMEN CON EL TIEMPO.

RENDIMIENTO TEÓRICO

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE rinde aproximadamente 1 kg/m² por capa dependiendo de la rugosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE se surte en:

- Saco de 25 kg.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo
Densidad	ASTM D-1475	3.0 - 3.5 gr/cc
Vida útil (Pot life)	Funcional	20 - 30 minutos
Adherencia al muro	Funcional	Buena

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE mantiene sus propiedades por 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.